

TARUS 230 Premium 2SK

Dachfolie mit 2 selbstklebenden Bändern



- hochgradig diffus dampfdurchlässige Unterdachfolie
- geeignet als zusätzliche wasserdichte Schicht
- zur direkten Montage auf Dachsparren, Wärmedämmung und Schalungsbrettern
- geeignet als Windschutz beim Bau von hinterlüfteten Fassaden mit fugenlosen Fliesen



Spitzenprodukt, 20 Jahre Systemgarantie
CE- und TZÚS-Zertifizierung



• Windwiderstand



• Geeignet für die Installation auf Dachneigungen ab 16 Grad



• 2 Klebestreifen



• Geeignet für Temperaturen bis zu 80 °C

Verwendung von TARUS 230 Premium 2SK

TARUS 230 Premium 2SK wird als zusätzliche Abdichtungsschicht für geneigte Dächer verlegt, beginnend am unteren Rand, parallel zur Traufe, mit leichter Spannung und ohne nennenswerte Durchbiegung.

- **TARUS 230 Premium 2SK** wird im oberen Drittel der Überlappung mit Klammern für einen Nagler oder Klammern für einen Handtacker an den Sparren oder an der Schalung befestigt und sofort an den Konterlatten fixiert.
- Beim Verlegen muss eine Mindestüberlappung von etwa 15 cm eingehalten werden. (Markierungslinie). Gleichzeitig darf die maximale Steigung von 16° nicht überschritten werden.
- Bei Neigungen von weniger als 22° bei DHV 4 und 3 sowie zur Windabdichtung empfehlen wir, die einzelnen Streifen miteinander zu verkleben.
- Vertikale Überlappungen müssen immer auf dem Sparren unter der Konterlatte angebracht werden und mit geeignetem Klebeband zusammengeklebt.
- Für Durchdringungen (Schornsteine, Dachfenster, Lüftungsanlagen usw.)
Der Riemen sollte an den Seiten nach oben geführt und fest verbunden werden.
- Bei Dächern mit vollständiger Dämmung zwischen den Sparren kann die Folie über den First verlegt werden (Mindestüberlappung 20 cm). Bei belüfteten Systemen und ungedämmten oder nur teilweise gedämmten Dächern endet der letzte Streifen mindestens 5 cm vor dem First.
In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- **TARUS 230 Premium 2SK** ist geeignet für DHV-Dichtheitsklassen 6, 5, 4, 3.
- Wir empfehlen, die Folie so bald wie möglich, unter Berücksichtigung der Witterung (spätestens jedoch nach 4 Monaten), mit einer Dach- oder Fassadenverkleidung vor direkter und indirekter UV-Strahlung zu schützen.
- **TARUS 230 Premium 2SK** ist kein Notdach.
- Die Folie ist nicht beständig gegen Chemikalien (Imprägnierung, Öle usw.).
- Die Folie ist für Temperaturen bis zu 80°C geeignet.

Um die ordnungsgemäße Funktion der zusätzlichen Abdichtungsschicht zu gewährleisten, muss die gesamte Dachkonstruktion gemäß den geltenden Vorschriften und Regeln für die Planung und Ausführung von Dächern der Tschechischen Dachdecker- und Baukommission oder gemäß den geltenden Vorschriften für die Planung und Ausführung von Dächern des jeweiligen Staates errichtet werden.

Anwendungsbeispiele bei hinterlüfteten Fassaden ohne Lücken:

- Die bedruckte Seite zeigt nach außen.
- Horizontale Montage: Der obere Streifen überlappt den unteren.
- Empfohlene Temperatur: +5° und höher.

Zusammensetzung: PP-Fleece, dampfdurchlässige Schicht, PP-Fleece

Verpackung: 75 m² / Rollenbreite 1,5 m / Rollenlänge 50 m

Empfohlene Produkte:

- TARUS TAPE DACH / DACH
- TARUS-BANDDACH
- BOSTITCH Hammer oder Handtacker
- TAJIMA Schneidemesser
- TAJIMA Maßband



13 | 1390 | EN 13959-1 : 2010 | Abdichtungsbahnen und -membranen – Definitionen und Eigenschaften von Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen | Teil 1: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Dachbahnen. | Teil 2: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Wände. | Eindeutiger Produktkenncode: TARUS 230 Premium 2SK
Hersteller: TARUS obchodní služby sro | Pavelkova 1210/10B, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik.
www.tarus.cz | Leistungserklärung Nr. TRS150CZ01

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz



TECHNISCHES DATENBLATT

TARUS 230 Premium 2SK

Dachfolie mit 2 selbstklebenden Bändern

- hochgradig diffus dampfdurchlässige Unterdachfolie
- geeignet als zusätzliche wasserdichte Schicht
- zur direkten Montage auf Dachsparren, Wärmedämmung und Schalungsbrettern
- geeignet als Windschutz beim Bau von hinterlüfteten Fassaden mit fugenlosen Fliesen



MERKMALE	EINHEITSWERT		TOLERANZ		TECHNISCHE DATEN
Gewicht pro Flächeneinheit	g/m ²	230	-15	15	EN 1849-2
Dicke	mm	0,7	-0,2	0,2	EN 1849-2
Länge	M	50			EN 1848-2
Breite	M	1,5	-0,005 %	0,005 %	EN 1848-2
Reaktion auf Feuer	(Klasse)	E-d2	-	-	EN 11925-2
Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchdringung	(Klasse)	W1	-	-	EN 1928 A
Beständigkeit gegen Wassereintritt nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	EN 13859-1 C
Dampfdurchlässigkeit (äquivalente Diffusionsdicke Sd)	(M)	0,04	-0,02	0,02	EN ISO 12572 C
Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N/50mm)	350 / 260	-85 / -55	85 / 55	EN 12311-1
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung (in beiden Richtungen)	(N/50mm)	300 / 195	-60 / -40	60 / 40	EN 13859-1 C
Streckung in Längs-/Querrichtung	(%)	95/100	-75 / -70	75 / 70	EN 12311-1
Längenänderung nach künstlicher Alterung in Längs-/Querrichtung	(%)	50 / 60	-25 / -25	25/25	EN 13859-1 C
Reißfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N)	230 / 300	-70 / -90	70 / 90	EN 12310-1
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	(°C)	-40	-	-	EN 1109
Gefährliche Stoffe		*npd			

*npd - kein Indikator ermittelt



Spitzenprodukt, 20 Jahre Systemgarantie
CE- und TZÜS-Zertifizierung



- Windwiderstand



- Geeignet für die Installation auf Dachneigungen ab 16 Grad



- 2 Klebestreifen



- Geeignet für Temperaturen über 80 °C

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO
Pavelkova 1210/10B
779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz
Website: www.tarus.cz

TARUS