

TARUS MONO 2SK

Dachfolie mit 2 selbstklebenden Bändern



- hochgradig diffus dampfdurchlässige Unterdachfolie
- geeignet als zusätzliche wasserdichte Schicht
- zur direkten Montage auf Dachsparren, Wärmedämmung und Schalungsbrettern
- geeignet als Windschutz beim Bau von hinterlüfteten Fassaden mit fugenlosen Fliesen



Spitzenprodukt, 30 Jahre Systemgarantie
CE- und TZÜS-Zertifizierung



- Windwiderstand



- Geeignet für die Installation auf Dachneigungen ab 16 Grad



- Beständigkeit gegenüber Imprägniermitteln und Ölen



- 2 Klebestreifen



- Geeignet für Temperaturen über 100 °C

Empfohlene Produkte:

- TARUS TAPE DACH / DACH
- TARUS-BANDDACH
- BOSTITCH Hammer oder Handtacker
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Maßband

Verwendung von TARUS MONO 2SK

TARUS MONO 2 SK ist eine dreilagige, vollständig recycelbare Abdichtungsbahn mit beidseitig integrierten, selbstklebenden Kanten. Sie schützt vor äußeren Einflüssen (Feuchtigkeit, Wind) und eignet sich als Kontakt-Diffusionsbahn unter dem Dach für Steildächer. Bei Schalungsdächern kann sie direkt auf der Schalung, bei freischaligen Dächern direkt auf der Wärmedämmung verlegt werden.

Die gesamte Höhe der Dachsparren kann zur Wärmedämmung genutzt werden, da zwischen der **TARUS MONO 2SK**-Membran und der Wärmedämmung bzw. der Schalung kein Lüftungsspalt besteht. Die robuste Struktur der Membran gewährleistet Sicherheit bei der Anwendung in Schalungsdachsystemen, und ihre hohe Festigkeit sowie die Widerstandsfähigkeit gegen Ausreißen aus den Nägeln reduzieren das Risiko von Beschädigungen der Membran durch Betreten während der Montage.

TARUS MONO 2SK bietet eine sehr gute Wasserdichtigkeit und ermöglicht dank seiner extremen Dampfdurchlässigkeit eine gute Belüftung und hält die Dachkonstruktion bei jedem Wetter trocken.

Es ist resistent gegen Fäulnis, Schimmel und Schädlinge und gesundheitlich unbedenklich.

30 Jahre Garantie, auch wenn das Holz imprägniert ist.

Konstruktion:

- Die zu beschichtende Oberfläche muss sauber, fest und eben sein.
- Es wird horizontal direkt auf den Dachsparren oder auf der Vollschalung verlegt und mit mechanischen Klammern oder korrosionsbeständigen Nägeln mit flachem Kopf befestigt (der Abstand zwischen den Dachsparren darf nicht größer als 1,2 m sein).
- Die **TARUS MONO 2SK**-Membran ist mit Konterlatten an der Konstruktion befestigt. (mind. 40 mm dick)
- Beim Dehnen der Membran dürfen keine Falten oder Knicke entstehen
- Die Anzahl der Längsverbindungen der Membranstreifen sollte minimiert werden (die Verwendung ganzer Rollen wird empfohlen). • Alle Hindernisse, die den Wasserabfluss entlang der Membran behindern, müssen beseitigt werden.

Um die ordnungsgemäße Funktion der zusätzlichen Abdichtungsschicht zu gewährleisten, muss die gesamte Dachkonstruktion gemäß den geltenden Vorschriften und Regeln für die Planung und Ausführung von Dächern des CKPT CR oder gemäß den geltenden Vorschriften für die Planung und Ausführung von Dächern des jeweiligen Staates errichtet werden.

Anwendungsbeispiele bei hinterlüfteten Fassaden ohne Lücken:

- Die bedruckte Seite zeigt nach außen.
- Horizontale Montage: Der obere Streifen überlappt den unteren.
- Empfohlene Temperatur: +5° und höher.

Zusammensetzung: Diffusionsfolie aus zwei Lagen Polypropylengewebe

Verpackung: 75²m / Rollenbreite 1,5 m / Rollenlänge 50 m



13 | 1390 | EN 13859-1.2 : 2010 | Abdichtungsbahnen und -membranen – Definitionen und Eigenschaften von Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen | Teil 1: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Dachbahnen. | Teil 2: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Wände. | Eindeutiger Produktcode: TARUS MONO 2SK
Hersteller: TARUS obchodní služby s.r.o. | Pavelkova 1210/10B, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik.
www.tarus.cz | Leistungserklärung Nr. TRSM160C201

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz



TECHNISCHES DATENBLATT

TARUS MONO 2SK

Dachfolie mit 2 selbstklebenden Bändern

- hochgradig diffus dampfdurchlässige Unterdachfolie
- geeignet als zusätzliche wasserdichte Schicht
- zur direkten Montage auf Dachsparren, Wärmedämmung und Schalungsbrettern
- geeignet als Windschutz beim Bau von hinterlüfteten Fassaden mit fugenlosen Fliesen



MERKMALE	EINHEIT	WERT	TOLERANZ		TECHNISCHE DATEN.
Gewicht pro Flächeneinheit	g/m ²	160	-10%	+10%	EN 1848-2
Dicke	mm	min. 0,6 mm			EN 1848-2
Länge	M	50	-	-	EN 1848-2
Breite	M	1,5	-0,5 %	1,5 %	EN 1848-2
Reaktion auf Feuer	(Klasse)	B	-	-	EN 13501-1, EN 11925-2, EN 13823
Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchdringung	(Klasse)	W1	-	-	EN 1928
Beständigkeit gegen Wassereintritt nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	EN 13859-1, Anhang C
Dampfdurchlässigkeit (äquivalente Diffusionsdicke Sd)	(M)	0,1	-0,05	+0,05	EN 12572
Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N/50mm)	280 / 220	-30 / -20	+50 / +30	EN 12311-1, EN 13859-1
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung (in beiden Richtungen)	(N/50mm)	260 / 200	-40 / -20	+60 / +40	EN 13859-1, Anhang C
Streckung in Längs-/Querrichtung	(%)	50 / 60	-20 / -20	+35 / +35	EN 12311-1, EN 13859-1
Längenänderung nach künstlicher Alterung in Längs-/Querrichtung	(%)	40 / 50	-20 / -20	+25 / +25	EN 13859-1, Anhang C
Reißfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N)	180 / 200	-50 / -50	+40 / +50	EN 12310-1, EN 13859-1
Reißfestigkeit nach künstlicher Alterung (in beide Richtungen)	(%)	> 90%	-	-	EN 13859-1, Anhang C
Dimensionsstabilität	(%)	< 2	-	-	EN 1107-2
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	(°C)	-40	-	-	EN 1109
Temperaturbereich für den Einsatz	(°C)	- 40 / +100 (dauerhaft)			-
Wassersäule	(cm)	-	-	-	EN ISO 811
UV-Beständigkeit		16 Wochen			
Funktion als temporäre Abdeckung		5 Wochen			
Luftdurchlässigkeit (Winddichtigkeit)	m ³ /(m ² ·h·50Pa)	<0,02	-	-	EN 12114, EN 13859-2



Spitzenprodukt, 30 Jahre Systemgarantie
CE- und TZÜS-Zertifizierung



• Windwiderstand



• Geeignet für die Installation auf Dachneigungen ab 16 Grad



• Beständigkeit gegenüber Imprägniermitteln und Ölen



• 2 Klebestreifen



• Geeignet für Temperaturen über 100 °C

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz

TARUS