

# TARUS NET 110

## PAROZÁBRANA

- Středně účinná parozábrana pro vytvoření parotěsné a vzduchotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací



TOP produkt, záruka na systém 10 let  
Certifikace CE



• Vzduchotěsnost Sd 40

Doporučené výrobky:

- TARUS TAPE EXTREME/TOP/WIDE/CORNER
- TARUS TAPE ROOF
- TARUS BUTYL PRIMER
- TARUS TAPE EXTRA STRONG
- TARUS lepidlo na parozábrany HD 525
- Řezací nůž TAJIMA
- Řezné nůžky TAJIMA
- Svinovací metr TAJIMA



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

### Použití TARUS NET 110

**TARUS NET 110** je vícevrstvá polyolefinová parozábrana zpevněná perlinkovou mřížkou. Vyrábí se v čiré barvě.

**TARUS NET 110** zabraňuje pronikání vodních par z vnitřního prostoru objektu do tepelných izolací. Lze jej použít v šikmých i plochých střeších nebo ve svislých konstrukcích stěn.

**TARUS NET 110** se používá v kombinaci s podstřešní difúzní fólií z vnější strany tepelné izolace. Přes difúzní podstřešní fólii může tak být odvedeno více vodních par, než kolik jich může skrz parozábranu do tepelné izolace proniknout, zamezí se tak tvorbě spontánní kondenzace uvnitř tepelné izolace a její funkčnost zůstane plně zachována.

Parozábrany **TARUS NET 110** mají sníženou hořlavost a jsou vhodné zejména do konstrukcí s požadavky na nižší hořlavost použitých materiálů.

### APLIKACE

**TARUS NET 110** se na stěnách v interiéru montuje nejčastěji rovnoběžně s podlahou, aby nevzniklo příliš mnoho spojů. Každý spoj či průchod parozábranou musí být precizně přelepen pomocí pásky **TARUS TAPE TOP**, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému úniku vlhkosti. Při provádění instalační mezery ve stěnách, musí být distanční profily (KVH 50x50 mm nebo CW a UW profily) podlepeny těsnící páskou **TARUS TAPE ROOF**. V případě otvorů pro okna musí být parozábrana vytažena až na venkovní stranu ostění. Při styku stěny s podlahou je nutné parozábranu nalepit pomocí **TARUS lepidla na fólie** na konstrukci podlahy.

Při montáži parozábrany **TARUS NET 110** na vodorovný nebo šikmý strop je nutné použít oboustranně lepící pásku **TARUS TAPE EXTRA STRONG** a pomocí **TARUS lepidla na fólie** ji nalepit na štitové stěny.

Balení: 75m<sup>2</sup> / šíře role 1,5m / délka role 50m



13 | 1390 | EN 13859-1 : 2010 | Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásu a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace | Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny. | Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny. | Jedinečný identifikační kód typu výrobku: TARUS NET 110  
Výrobce: TARUS obchodní služby s.r.o. | Nedvědova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Česká republika. [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz) | Prohlášení o vlastnostech č. TRS150CZ01

VÍCE INFORMACÍ:



**TARUS obchodní služby s.r.o.**  
Nedvědova 389/2  
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323  
E-mail: [obchod@tarus.cz](mailto:obchod@tarus.cz)  
Web: [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)



# TECHNICKÝ LIST

## TARUS NET 110

### PAROZÁBRANA

- Středně účinná parozábrana pro vytvoření parotěsné a vzduchotěsné vrstvy na vnitřní straně tepelných izolací



VLASTNOSTI	JEDNOTKA	HODNOTA	TOLERANCE		TECH. SPEC.
Plošná hmotnost	g / m <sup>2</sup>	110	-10	10	EN 1849-2
Délka	m	50			EN 1849-2
Šířka	m	1,5	-0,5%	1,5%	EN 1849-2
Tloušťka	mm	0,22	-0,02	0,02	EN 1849-2
Reakce na oheň	(třída)	F	-	-	EN 13501, 11925-2
Vodotěsnost		vyhovuje			EN 1928
Propustnost vodní páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd)	(m)	40	-10	10	EN 1931
Pevnost v tahu v podélném / příčném směru	(N/50mm)	>220 / >190	-	-	EN 12311-2, 13859-1
Tažnost v podélném / příčném směru	(%)	>15 / >15	-	-	EN 12311-2, 13859-1
Odolnost proti protrhávání v podélném / příčném směru	(N)	>155 / >145	-	-	EN 12310-2, 13859-1
Odolnost proti nárazu		*npd			EN 12691
Pevnost spoje	(N)	*npd			EN 12317-2
Odolnost proti deformacím pod zatížením		*npd			EN 13984
Odolnost proti alkáliím		*npd			EN 12311-2
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry		vyhovuje			EN 1296, 1931
Nebezpečné látky		*npd			

\*npd - žádný ukazatel nebyl stanoven



TOP produkt, záruka na systém 10 let  
Certifikace CE



• Vzduchotěsnost Sd 40

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.  
Nedvědova 389/2  
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323  
E-mail: obchod@tarus.cz  
Web: www.tarus.cz

 TARUS