

TARUS FASSADE UNI 2SK

HOCHDIFFUSIVE DAMPFDURCHLÄSSIGE FASSADENFOLIE



- extrem haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Außenbereich



Verwendung von TARUS FASSADE UNI 2SK

Die Fassadenfolie **TARUS FASSADE UNI 2SK** ist eine Fassadenmembran mit hohem diffusen Kontakt (zusätzliche Abdichtungsschicht und Windsperre) mit zwei Klebebändern an den Kanten für eine einfache und funktionale Band-zu-Band-Verbindung.

- Material geeignet für hinterlüftete Fassaden mit offenen Fugen, wobei der Anteil offener Fugen maximal 30 % der Fassadenfläche beträgt und die Fugenbreite für horizontale Fugen bis zu 30 mm und für vertikale Fugen bis zu 20 mm beträgt.
- Es kann als berührungslose oder Kontaktmembran auf vollflächigen Dielen verwendet werden. Schalung oder Wärmedämmung.

• Wenn die Teile zusammengeklebt werden, dienen sie als Windschutz.

Anwendung:

- Äußere Ausrichtung: durch Beschichtung (glatte, glänzende Oberfläche).
- Innenausrichtung: Vliesstoff.
- Horizontale Montage: Der obere Streifen überlappt den unteren.
- Empfohlene Temperatur: +5° und höher.

Beachten:

Der Anteil offener Fugen beträgt maximal 30 % der Fassadenfläche, die Fugenbreite beträgt bis zu 30 mm für horizontale Fugen und bis zu 20 mm für vertikale Fugen.

Verpackung: 75³m / Rollenbreite 1,5 m / Rollenlänge 50 m



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie



- UV-Beständigkeit



- Extreme Klebrigkeit der integrierten Klebestreifen



- Beständigkeit gegenüber Imprägniermitteln und Ölen



- 2 Klebestreifen

Empfohlene Produkte:

- TARUS TAPE EXTREME
- BOSTITCH Hammer oder Handtacker
- TAJIMA Schneidemesser
- TAJIMA Maßband



13 | 1390 | EN 13859-1 : 2010 | Abdichtungsbahnen und -membranen – Definitionen und Eigenschaften von Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen | Teil 1: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Dachbahnen. | Teil 2: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Wände. | Eindeutiger Produktkenncode: TARUS FASSADE UNI 2SK
Hersteller: TARUS obchodní služby sro | Nedvědova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz | Leistungserklärung Nr. TRS150C201

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Nedvědova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz



TECHNISCHES DATENBLATT

TARUS FASSADE UNI 2SK

HOCHDIFFUSIVE DAMPF DURCHLÄSSIGE FASSADENFOLIE

- extrem haftendes Universalklebeband
- geeignet zur Herstellung luft- und wasserdichter Verbindungen
- für den Außenbereich



MERKMALE	EINHEIT	WERT	TOLERANZ		TECHNISCHE DATEN.
Länge	(M)	50	-	-	EN 1848-2
Breite	(M)	1,5	-0,5 %	+0,5 %	EN 1848-2
Unkompliziertheit	-	Anzüge	-	-	EN 1848-2
Gewicht pro Flächeneinheit	(g/m ²)	210	-20	+20	EN 1849-2
Offensichtliche Mängel		ohne offensichtliche Mängel			EN 1850-2
Reaktion auf Feuer	(Klasse)	B	-	-	EN 13501; EN 11925-2
Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchdringung	(Klasse)	W1	-	-	EN 1928
Beständigkeit gegen Wassereintritt nach künstlicher Alterung*	(Klasse)	W1	-	-	EN 13859-1,2 Anhang C
Dampfdurchlässigkeit (äquivalente Diffusionsdicke)	(M)	0,1	-0,05	+0,05	EN 12572
Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N/50mm)	380 / 420	-60 / -80	+60 / +80	EN 12311-1; EN 13859-1,2
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung in Längs-/Querrichtung	(N/50mm)	340 / 380	-60 / -80	+80 / +100	EN 13859-1,2 Anhang C
Streckung in Längs-/Querrichtung	(%)	40 / 55	-20 / -25	+20 / +20	EN 12311-1; EN 13859-1,2
Längenänderung nach künstlicher Alterung in Längs-/Querrichtung	(%)	35 / 50	-20 / -20	+20 / +20	EN 13859-1,2 Anhang C
Reißfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N)	220 / 210	-60 / -50	+80 / +60	EN 12311-1; EN 13859-1,2
Dimensionsstabilität	(%)	<1	-	-	EN 1107-2
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	(°C)	-30	-	-	EN 1109
Luftdurchlässigkeit	(m ³ /m ² .h.50Pa)	<0,08	-	-	EN 12114, EN 13859-2
Temperaturbereich für den Einsatz	(°C)	-40 / +80	-	-	-
Wassersäule	(cm)	>300	-	-	EN ISO 811
Horizontale offene Verbindung	(mm)	30			
Offene vertikale Verbindung	(mm)	20			
Maximaler Anteil offener Gelenke	(%)	30			

* - UV-Künstlicher Alterungstest über 5000 Stunden (Standard: nur 336 Stunden)



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie



- UV-Beständigkeit



- Extreme Klebrigkeit der integrierten Klebestreifen



- Beständigkeit gegenüber Imprägniermitteln und Ölen



- 2 Klebestreifen

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Nedvedova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz

 TARUS