

# TARUS BLUE 200

## PAROZÁBRANA



DODAVATEL PRO DŘEVOSTAVBY A STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

- zamezuje pronikání vodních par vzniklých činností v interiéru do tepelné izolace
- zabraňuje vzniku plísní a hniloby v dřevěné konstrukci dřevostavby či zděného domu
- umísťuje se mezi interiérový obklad a tepelnou izolaci
- vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek



TOP produkt, záruka na systém 10 let  
Certifikace CE



• Vzduchotěsnost Sd 140



• Samozhášecí látky (nehořlavé)

### Doporučené výrobky:

- TARUS TAPE EXTREME/TOP/WIDE/CORNER
- TARUS TAPE ROOF
- TARUS BUTYL PRIMER
- TARUS TAPE EXTRA STRONG
- TARUS lepidlo na parozábrany
- Řezací nůž TAJIMA
- Řezné nůžky TAJIMA
- Svinovací metr TAJIMA

### Použití TARUS BLUE 200

**TARUS BLUE 200** je vysoce kvalitní parozábrana vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek. Zamezuje pronikání vodních par, vzniklých činností v interiéru, do tepelné izolace ve stěnách nebo střepech dřevostavby či zděné stavby. Zabraňuje tím vzniku plísní a hniloby na dřevěných prvcích konstrukce. **TARUS BLUE 200** je určena pouze pro montáž v interiéru

### APLIKACE:

**TARUS BLUE 200** se na stěnách v interiéru montuje nejčastěji rovnoběžně s podlahou, aby nevzniklo příliš mnoho spojů. Každý spoj či průchod parozábranou musí být precizně přelepen pomocí pásky **TARUS TAPE TOP**, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému úniku vlhkosti. Při provádění instalační mezery ve stěnách, musí být distanční profily (KVH 50x50 mm nebo CW a UW profily) podlepeny těsnící páskou **TARUS TAPE ROOF**. V případě otvorů pro okna musí být parozábrana vytažena až na venkovní stranu ostění. Při styku stěny s podlahou je nutné parozábranu nalepit pomocí **TARUS lepidla na fólie** na konstrukci podlahy.

Při montáži parozábrany **TARUS BLUE 200** na vodorovný nebo šikmý strop je nutné použít oboustranně lepící pásku **TARUS TAPE EXTRA STRONG** a pomocí **TARUS lepidla na fólie** ji nalepit na štitové stěny.

Při pokládce fólie **TARUS BLUE 200** není určena orientace fólie, funguje oboustranně.

Balení: 150m<sup>2</sup> / šíře role 3m / délka role 50m

160m<sup>2</sup> / šíře role 3,2m / délka role 50m

140m<sup>2</sup> / šíře role 3,5m / délka role 40m

100m<sup>2</sup> / šíře role 4m / délka role 25m

### VÍCE INFORMACÍ:



### TARUS obchodní služby s.r.o.

Pavlovka 1210/10B  
779 00 Olomouc

E-mail: [obchod@tarus.cz](mailto:obchod@tarus.cz)  
Web: [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)



Výrobce: TARUS obchodní služby s.r.o.  
Pavlovka 1210/10B, 779 00 Olomouc, Česká republika | [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)

# TECHNICKÝ LIST

## TARUS BLUE 200

### PAROZÁBRANA

- zamezuje pronikání vodních par vzniklých činnostmi v interiéru do tepelné izolace
- zabráňuje vzniku plísní a hniloby v dřevěné konstrukci dřevostavby či zděného domu
- umísťuje se mezi interiérový obklad a tepelnou izolaci
- vyrobená z polyethylenu s příměsí samozhášivých látek



| VLASTNOSTI                                          | JEDNOTKA           | HODNOTA        | TOLERANCE |    | TECH. SPEC.         |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------|-----------|----|---------------------|
| Plošná hmotnost                                     | g / m <sup>2</sup> | 188            | -5%       | 5% | EN 1849-2           |
| Délka                                               | m                  | 50             | -3%       | 3% | EN 1849-2           |
| Šířka                                               | m                  | 3; 3,2; 3,5; 4 | -1%       | 1% | EN 1849-2           |
| Tloušťka                                            | mm                 | 0,2            | -5%       | 5% | EN 1849-2           |
| Reakce na oheň                                      | (třída)            | E              | -         | -  | EN 13501, 11925-2   |
| Vodotěsnost                                         | (třída)            | W1             |           |    | EN 1928             |
| Propustnost páry (ekvivalentní difúzní tloušťka Sd) | (m)                | >140           |           |    | EN 1931             |
| Pevnost v tahu v podélném / příčném směru           | (N/50mm)           | >160 / >140    |           |    | EN 13859-1, 12311-2 |
| Odolnost proti dalšímu trhání                       | (N)                | >100 / >100    |           |    | EN 13859-1, 12310-1 |
| Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry     |                    | vyhovuje       |           |    | EN 1296, 1931       |
| Nebezpečné látky                                    |                    | *npd           |           |    |                     |

\*npd - žádný ukazatel nebyl stanoven



TOP produkt, záruka na systém 10 let  
Certifikace CE



• Vzduchotěsnost Sd 140



• Samozhášecí látky (nehořlavé)

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Pavelkova 1210/10B  
779 00 Olomouc

E-mail: [obchod@tarus.cz](mailto:obchod@tarus.cz)  
Web: [www.tarus.cz](http://www.tarus.cz)

 TARUS