

TARUS THERMO 2SK

Dachfolie mit 2 selbstklebenden Bändern



- hochgradig diffus dampfdurchlässige Unterdachfolie
- geeignet als zusätzliche wasserdichte Schicht
- zur direkten Montage auf Dachsparren, Wärmedämmung und Schalungsbrettern
- geeignet als Windschutz beim Bau von hinterlüfteten Fassaden mit fugenlosen Fliesen



Spitzenprodukt, 30 Jahre Systemgarantie
CE- und TZÜS-Zertifizierung



- Windwiderstand



- Geeignet für die Montage auf Dächern mit einer Neigung von 10 Grad oder mehr



- Beständigkeit gegenüber Imprägniermitteln und Ölen



- 2 Klebestreifen



- Nicht saugfähiger Folienkragen



- Geeignet für Temperaturen über 80 °C

Empfohlene Produkte:

- TARUS BANDE THERMO
- TARUS-BANDDACH
- BOSTITCH Hammer oder Handtacker
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Maßband

Verwendung von TARUS Thermo 2SK

TARUS Thermo 2SK wird als zusätzliche Abdichtungsschicht auf Schrägdächern von unten nach oben, parallel zur Traufe, mit leichter Spannung und ohne nennenswerte Durchbiegung verlegt. • Die bedruckte Seite zeigt

nach oben zur Dachdeckung. • **TARUS Thermo 2SK** wird im oberen Drittel

der Überlappung mit Klammern für ein Nagelgerät oder einem Handtacker an den Sparren oder der Schalung befestigt und anschließend sofort mit einer Konterlattung gesichert.

- Beim Verlegen muss eine Mindestüberlappung von etwa 15 cm eingehalten werden. (Markierungslinie) und wählen Sie die ideale Position des Klebebands auf dem Klebeband.
- Vertikale Überlappungen müssen immer auf dem Sparren unter der Konterlatte angebracht und miteinander verklebt werden.
- Die maximale Neigung darf nicht weniger als 10° betragen. • Für Durchdringungen (Schornsteine, Dachfenster, Lüftungsanlagen usw.) Der Riemen sollte an den Seiten nach oben geführt und fest verbunden werden.
- Oberhalb dieser Unterdachmembran (außen) muss stets ein funktionsfähiger, ausreichend überdimensionierter Lüftungsspalt vorhanden sein, der den einschlägigen Normen und Vorschriften entspricht.
- **TARUS Thermo 2SK** ist für die DHV-Dichtheitsklassen 6, 5, 4, 3 geeignet.
- Wir empfehlen, die Folie so schnell wie möglich (maximal 6 Wochen) mit einer Dach- oder Fassadenverkleidung vor direkter und indirekter UV-Strahlung zu schützen.
- **TARUS Thermo 2SK** ist kein Notdach.
- Die Mindesttemperatur für die Verbindung beträgt + 5 °C.
- Geeignet für Temperaturen über 80 °C auf dem Dachboden.

Um die ordnungsgemäße Funktion der zusätzlichen Abdichtungsschicht zu gewährleisten, muss die gesamte Dachkonstruktion gemäß den geltenden Vorschriften und Regeln für die Planung und Ausführung von Dächern der Tschechischen Dachdecker- und Baukommission oder gemäß den geltenden Vorschriften für die Planung und Ausführung von Dächern des jeweiligen Staates errichtet werden.

Anwendungsbeispiele bei hinterlüfteten Fassaden ohne Lücken:

- Die bedruckte Seite zeigt nach außen.
- Horizontale Montage: Der obere Streifen überlappt den unteren.
- Empfohlene Temperatur: +5° und höher.

Zusammensetzung: Polyesterfleece, beschichtet mit thermoplastischem Polyurethan

Verpackung: 75 m / Rollenbreite 1,5 m / Rollenlänge 50 m



13 | 1390 | EN 13859-1 : 2010 | Abdichtungsbahnen und -membranen – Spezifikationen und Eigenschaften von Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen | Teil 1: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Dachbahnen. | Teil 2: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Wände. | Eindeutiger Produktkenncode: TARUS THERMO 2SK
Hersteller: TARUS obchodní služby s.r.o. | Pavelkova 1210/10B, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik.
www.tarus.cz | Leistungserklärung Nr. TRS150C201

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz



TECHNISCHES DATENBLATT

TARUS THERMO 2SK

Dachfolie mit 2 selbstklebenden Bändern

- hochgradig diffus dampfdurchlässige Unterdachfolie
- geeignet als zusätzliche wasserdichte Schicht
- zur direkten Montage auf Dachsparren, Wärmedämmung und Schalungsbrettern
- geeignet als Windschutz beim Bau von hinterlüfteten Fassaden mit fugenlosen Fliesen



MERKMALE	EINHEITSWERT		TOLERANZ		TECHNISCHE DATEN
Gewicht pro Flächeneinheit	g/m ²	210	-20		EN 1849-2
Länge	M	50			EN 1849-2
Breite	M	1,5	-0,5 %	-	EN 1849-2
Reaktion auf Feuer	(Klasse)	E	-	-	EN 13859-1,2:2010
Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchdringung	(Klasse)	W1	-	-	EN 13859-1,2:2010
Beständigkeit gegen Wassereintritt nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	EN 13859-1,2:2010
Dampfdurchlässigkeit (äquivalente Diffusionsdicke Sd)	(M)	0,15	-0,05	-	EN 13859-1,2:2010
Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N/50mm)	380 / 420	-60 / -80	-	EN 13859-1,2:2010
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung (in beiden Richtungen)	(N/50mm)	340 / 380	-60 / -80	-	EN 13859-1,2:2010
Streckung in Längs-/Querrichtung	(%)	40 / 45	-20 / -20	-	EN 13859-1,2:2010
Längenänderung nach künstlicher Alterung in Längs-/Querrichtung	(%)	35 / 40	-20 / -20	-	EN 13859-1,2:2010
Reißfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N)	250 / 200	-70 / -50	-	EN 13859-1,2:2010
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	(°C)	-30	-	-	EN 13859-1,2:2010
Gefährliche Stoffe		*npd			

*npd - kein Indikator ermittelt



Spitzenprodukt, 30 Jahre Systemgarantie

CE- und TZÜS-Zertifizierung



- Windwiderstand



- Geeignet für die Montage auf Dächern mit einer Neigung von 10 Grad oder mehr



- Beständigkeit gegenüber Imprägniermitteln und Ölen



- 2 Klebestreifen



- Nicht saugfähiger Folienkragen



- Geeignet für Temperaturen über 80 °C

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz

TARUS