

NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA TARUS PREMIUM

- Celoroční montážní pěna vhodná k utěsnění spár a prostupů
- Aplikace pistolí i trubičkou



Použití NÍZKOEXPANZNÍ PĚNY TARUS PREMIUM

Nízkoexpanzní pěna TARUS PREMIUM je celoroční nízkoexpanzní polyuretanová pěna s vysokou výdajností a minimálním smrštěním po vytvrzení. Pěna je ideální pro utěsnění připojovací spáry oken a dveří a utěsnění spár, otvorů a prostupů. Produkt slouží jako tepelně a zvukově izolační materiál a je též vhodný pro lepení. Pěna je zpracovatelná již od -10 °C.

Popis

Nízkoexpanzní jednokomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony, reagující vzdušnou vlhkostí. Pěna není UV odolná.

Zpracování

Našroubujte na dózu aplikační pistoli, poté s dózou minimálně 20 krát silně zatřeste. Dózu je třeba držet při aplikaci neustále dnem nahoře. Před aplikací podklad navlhčete, pokud je okolní teplota na +5 °C.

Tok pěny regulujte pomocí spouště na aplikátoru. Pěnu dávkujte uměřeně, spáry a dutiny zcela nevyplňujte, pěna při vytvrzování zvětšuje svůj objem. Pokud chcete dosáhnout minimálního napěnění pěny nevlhčete.

Větší spáry než 8x2 cm vyplňujte po vrstvách a před nanášením další vrstvy předchozí navlhčete. Docílíte tak lepšího průběhu vytvrzování pěny a vnitřní struktury.

Čištění

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR Čistič.

Důležité upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzenou pěnu lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem illbruck PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky.

Při transportu dóz vozem mohou být ukládány dózy pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřevážet dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze dnem dopředu. Další informace na etiketě a v bezpečnostním listu.

Hlavní výhody

aplikace od -10 °C do +35 °C

minimální postexpenze

excelentní přilnavost na většinu povrchů

řezatelná po cca 45 minutách

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.

Nedvědova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-mail: obchod@tarus.cz

Web: www.tarus.cz



TECHNICKÝ LIST

NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA TARUS PREMIUM

- Celoroční montážní pěna vhodná k utěsnění spár a prostupů
- Aplikace pistolí i trubičkou



VLASTNOSTI	NORMA	HODNOTA
Tepelná vodivost	ČSN EN 12667	0,036 W/m.K
Reakce na oheň	ČSN EN 13 501-1	třída F
Požární odolnost	ČSN EN 1366-4	-
Vydatnost - volné vypěnění	ČSN EN 17333-1	cca 54 l
Objemová hmotnost	ČSN EN 17333-1	15-25 kg/m3
Nelepivost (vytvoření povrchové slupky)	ČSN EN 17333-3	10 minut
Řezatelnost	ČSN EN 17333-3	45 minut
Plně zatížitelná		24 hodin
Pevnost v tahu - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	76 kPa
Prodloužení při přetržení - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	21 %
Pevnost ve střihu - v suchém stavu	ČSN EN 17333-4	55 kPa
Maximální povolená deformace	ČSN EN 17333-4	-
Teplotní odolnost (dlouhodobá)		-40 °C až +90 °C
Aplikační teplota		-10 °C až +35 °C
Limitní teplota dózy		+10 °C až +30 °C
Optimální teplota dózy		+20 °C
Skladovací podmínky		24 měsíců;

v chladu a suchu (nikoli na mrazu),
ve svislé poloze

VÍCE INFORMACÍ:



TARUS obchodní služby s.r.o.
Nedvědova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-mail: obchod@tarus.cz
Web: www.tarus.cz

 **TARUS**