

TARUS DR SK

Drainagemembran mit Applikationsband



- hochgradig diffuse, dampfdurchlässige Trennschicht mit PP-Drainage



Verwendung von TARUS DR SK

TARUS DR SK ist eine hochdiffusionsfähige Drainagemembran, die aus einem Diffusionsfilm aus zwei Lagen Polypropylengewebe und einer Drainageschicht aus Polypropylen besteht.

TARUS DR SK ist auch in einer Ausführung ohne das integrierte TARUS DR Applikationsband erhältlich.

Die Rolle ist 1,5 m breit (die Breite der Drainageschicht beträgt 1,4 m) und hat eine Wicklung von 25 bm.

TARUS DR SK ist als Drainageschicht, vorwiegend unter Metalldachsystemen mit Nut- und Federverbindung für Steil- und Bogendächer, vorgesehen. Die Drainageschicht gewährleistet den sicheren Abfluss von Kondenswasser nach außen und verhindert so Korrosion an der Dachinnenseite.

TARUS DR SK dämpft auch den Lärm bei Regen.

- Nicht beständig gegen Chemikalien (Imprägnierung, Öle usw.).

Zusammensetzung: Polypropylenvlies und Polypropylen-Drainageschicht

Verpackung: 37,5 m² / Rollenbreite 1,5 m / Rollenlänge 25 m



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie



- Windwiderstand



- 1 Klebestreifen

Empfohlene Produkte:

- TARUS TAPE DACH / DACH
- BOSTITCH Hammer oder Handtacker
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Maßband



13 | 1390 | EN 13859-1 : 2010 | Abdichtungsbahnen und -membranen – Definitionen und Eigenschaften von Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen | Teil 1: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Dachbahnen | Teil 2: Bahnen und Membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Wände | Eindeutiger Produktcode: TARUS DR 2SK
Hersteller: TARUS obchodní služby sro | Nedvzdova 389/2, Povel, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik. www.tarus.cz | Leistungserklärung Nr. TRS150C201

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO
Nedvedova 389/2
779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323
E-Mail: obchod@tarus.cz
Website: www.tarus.cz



TECHNISCHES DATENBLATT

TARUS DR SK

Drainagemembran mit Applikationsband

- hochgradig diffuse, dampfdurchlässige Trennschicht mit PP-Drainage



MERKMALE	EINHEITSWERT		TOLERANZ		TECHNISCHE DATEN.
Gewicht pro Flächeneinheit	g/m ²	500	-50	+50	EN 1849-2
Länge	M	25	-	-	EN 1848-2
Breite	M	1,5	-0,5 %	1,5 %	EN 1848-2
Reaktion auf Feuer	(Klasse)	E	-	-	EN 13501-1, EN 11925-2
Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchdringung	(Klasse)	W1	-	-	EN 1928
Beständigkeit gegen Wassereintritt nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	EN 13859-1 Anhang C
Dampfdurchlässigkeit (äquivalente Diffusionsdicke Sd)	(M)	0,2	-0,01	+0,02	EN 12572
Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N/50mm)	310 / 215	-40 / -30	+40 / +30	EN 12311-1, EN 13859-1
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung (in beiden Richtungen)	(N/50mm)	280 / 190	-55 / -35	+40 / +40	EN 13859-1 Anhang C
Streckung in Längs-/Querrichtung	(%)	45 / 70	-15 / -15	+15 / +15	EN 12311-1, EN 13859-1
Längenänderung nach künstlicher Alterung in Längs-/Querrichtung	(%)	35 / 65	-15 / -30	40 / 40	EN 13859-1 Anhang C
Reißfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N)	170 / 190	-30 / -35	+80 / +75	EN 12310-1, EN 13859-1
Reißfestigkeit nach künstlicher Alterung (in beide Richtungen)	(%)	> 90%	-	-	EN 12310-1
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	(°C)	-30	-	-	EN 1109
Temperaturbereich für den Einsatz	(°C)	- 40 / +80			
Wassersäule	(cm)	>280	-	-	EN ISO 811



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie



- Windwiderstand



- 1 Klebestreifen

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Nedvedova 389/2

779 00 Olomouc

Telefon: +420 601 505 323

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz

 TARUS