

TARUS 150 2SK

Dachfolie mit 2 selbstklebenden Bändern

- hochgradig diffus dampfdurchlässige Unterdachfolie
- geeignet als zusätzliche wasserdichte Schicht
- zur direkten Montage auf Dachsparren, Wärmedämmung und Schalungsbrettern
- geeignet als Windschutz beim Bau von hinterlüfteten Fassaden mit fugenlosen Fliesen



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie
CE- und TZÚS-Zertifizierung



• Windwiderstand



• Geeignet für die Installation auf Dachneigungen ab 17 Grad



• 2 Klebestreifen

Empfohlene Produkte:

- TARUS TAPE DACH / DACH
- TARUS-BANDDACH
- BOSTITCH Hammer oder Handtacker
- TAJIMA Schneidmesser
- TAJIMA Maßband



Verwendung von TARUS 150 2SK

TARUS 150 2SK wird als zusätzliche Abdichtungsschicht für Schrägdächer verlegt, beginnend mit der unten, parallel zur Traufe, mit leichter Spannung und ohne nennenswerte Durchbiegung.

- **TARUS 150 2SK** wird im oberen Drittel der Überlappung an den Sparren oder an der Schalung befestigt.
Es wird mit Klammern für einen Nagler oder Klammern für einen Handtacker befestigt und sofort an der Arbeitsplatte fixiert.
Latten.
- Beim Verlegen muss eine Mindestüberlappung von etwa 10 cm eingehalten werden.
(Markierungslinie). Gleichzeitig darf die maximale Steigung von 17° nicht überschritten werden.
- Bei Neigungen unter 22° bei DHV 4 und 3 sowie zur Windabdichtung empfehlen wir das Verkleben der einzelnen Streifen zusammenfügen.
- Vertikale Überlappungen müssen immer auf dem Sparren unter der Konterlatte angebracht werden und mit geeignetem Klebeband zusammengeklebt.
- Für Durchdringungen (Schornsteine, Dachfenster, Lüftungsanlagen usw.)
Der Riemen sollte an den Seiten nach oben geführt und fest verbunden werden.
- Bei Dächern mit vollständiger Dämmung zwischen den Sparren ist es möglich, die Folie über den First zu verlegen (mindestens Überlappung von 20 cm). Bei belüfteten Systemen und ungedämmten oder teilweise gedämmten Dächern, der letzte Streifen endet mindestens 5 cm vor dem Grat.
In diesem Fall muss sichergestellt werden, dass ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- **TARUS 150 2SK** ist geeignet für DHV-Dichtheitsklassen 6, 5, 4, 3.
- Wir empfehlen, die Folie mit einer Dach- oder Fassadenverkleidung gegen direkte und indirekte UV-Strahlung abzudecken.
so bald wie möglich (wir empfehlen maximal 3 Wochen).
- **TARUS 150 2SK** ist kein Notdach.
- Die Folie ist nicht beständig gegen Chemikalien (Imprägnierung, Öle usw.).

Um die ordnungsgemäße Funktion der zusätzlichen Abdichtungsschicht zu gewährleisten, muss die gesamte Dachkonstruktion errichtet gemäß den geltenden Vorschriften und Regeln für die Planung und Ausführung von Dächern der Tschechischen Dachdecker- und Baukommission oder gemäß den geltenden Vorschriften für die Planung und Ausführung von Dachkonstruktionen des jeweiligen Bundesstaates.

Anwendungsbeispiele bei hinterlüfteten Fassaden ohne Lücken:

- Die bedruckte Seite zeigt nach außen.
- Horizontale Montage: Der obere Streifen überlappt den unteren.
- Empfohlene Temperatur: +5° und höher.

Zusammensetzung: PP-Fleece, dampfdurchlässige Schicht, PP-Fleece

Verpackung: 75 m / Rollenbreite 1,5 m / Rollenlänge 50 m



13 | 1390 | EN 13859-1 : 2010 | Abdichtungsbahnen und -membranen – Definitionen und Eigenschaften von Abdichtungsbahnen und -membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen | Teil 1: Abdichtungsbahnen und -membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Dachbahnen. | Teil 2: Abdichtungsbahnen und -membranen für Unterspannbahnen und Hinterdichtungen für Wände. | Eindeutiger Produktkenncode: TARUS 150 2SK
Hersteller: TARUS obchodní služby s.r.o. | Pavelkova 1210/10B, 779 00 Olomouc, Tschechische Republik.
www.tarus.cz | Leistungserklärung Nr. TRS150CZ01

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz



TECHNISCHES DATENBLATT

TARUS 150 2SK

Dachfolie mit 2 selbstklebenden Bändern

- Hochdiffusionsdampfdurchlässige Unterdachfolie •
- Geeignet als zusätzliche Abdichtungsschicht • Zur direkten Montage auf Sparren, Wärmedämmung und Schalungsbrettern
- geeignet als Windschutz beim Bau von hinterlüfteten Fassaden mit fugenlosen Fliesen



MERKMALE	EINHEITSWERT		TOLERANZ		TECHNISCHE DATEN.
Gewicht pro Flächeneinheit	(g/m) ²	150	-10	10	EN 1849-2
Länge	(M)	>50			EN 1848-2
Breite	(M)	1,5	-0,5 %	1,5 %	EN 1848-2
Unkompliziertheit	-	Anzüge	-	-	EN 1848-2
Reaktion auf Feuer	(Klasse)	E	-	-	EN 13501-1; 11925-2
Widerstandsfähigkeit gegen Wasserdurchdringung	(Klasse)	W1	-	-	EN 1928
Beständigkeit gegen Wassereintritt nach künstlicher Alterung	(Klasse)	W1	-	-	EN 13859-1.2 Anhang C
Dampfdurchlässigkeit (äquivalente Diffusionsdicke Sd)	(M)	0,02	-0,01	0,015	EN 12572
Zugfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N/50mm)	310 / 215	-40 / -30	40 / 30	EN 12311-1; 13859-1.2
Zugfestigkeit nach künstlicher Alterung (in beiden Richtungen)	(N/50mm)	280 / 190	-55 / -35	40 / 40	EN 13859-1.2 Anhang C
Streckung in Längs-/Querrichtung	(%)	45 / 80	-15 / -25	35 / 40	EN 12311-1; 13859-1.2
Längenänderung nach künstlicher Alterung in Längs-/Querrichtung	(%)	35 / 65	-15 / -30	40 / 40	EN 13859-1.2 Anhang C
Reißfestigkeit in Längs-/Querrichtung	(N)	165 / 190	-40 / -35	45 / 75	EN 12311-1; 13859-1.2
Flexibilität bei niedrigen Temperaturen	(°C)	-20	-	-	EN 1109
Dimensionsstabilität	(%)	<2	-	-	EN 1107-2
Luftdurchlässigkeit	(m/(mh50Pa))	< 0,005	-	-	EN 12114
Temperaturbereich für den Einsatz	(°C)	-40 / +80	-	-	-
Wassersäule	(cm)	>280	-	-	EN ISO 811
Gefährliche Stoffe		*npd			

*npd - kein Indikator ermittelt



Spitzenprodukt, 10 Jahre Systemgarantie
CE- und TZÜS-Zertifizierung



- Windwiderstand



- Geeignet für die Installation auf Dachneigungen ab 17 Grad



- 2 Klebestreifen

WEITERE INFORMATIONEN:



TARUS Business Services SRO

Pavelkova 1210/10B

779 00 Olomouc

E-Mail: obchod@tarus.cz

Website: www.tarus.cz