



TECHNICKÉ INFORMACE

AQUA SEIDENGLANZLACK METALLIC

Obchodní značka:	ZERO Aqua Seidenglanzlack Metallic
Materiál:	Hedvábně lesklý, vodou ředitelný, barevný metalický, čistě akrylátový lak vylepšený polyuretanem.
Použití:	Pro vnější i vnitřní použití na plochy s metalickým efektem; taktéž k tvorbě dekorativních technik.
Odstín:	Tónování 70 metalických odstínů, 15 odstínů DB a cca. RAL 9006, 9007 míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO.
Stupeň lesku:	Hedvábný lesk
Pojivo:	Čistý akrylát vylepšený polyuretanem
Pigment:	Podle odstínu, organické a anorganické pigmenty.
Specifická hmotnost:	Cca. 1,05 +/- 0,2 g/cm ³
Vlastnosti:	Odolný povětrnostním vlivům, nízkozápachový a šetrný k životnímu prostředí, vysoce paropropustný ale nenasákvavý, odolný proti slepení, odolný desinfekčním prostředkům podle posudku, vylepšený polyuretanem, rychleschnoucí.
Doba schnutí:	Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 30 min. suchý na povrchu. Po 4 - 6 hod. dále přetíratelný. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí.
Ředění:	Vodou. Neředit, připraveno k nanášení!
Technika nanášení:	Štětcem, stříkáním (např. s Wagner FinishControl 5000 apod.) , válečkem nebo dekorativními pomůckami.
Teplota při zpracování:	Min. +8 °C vzduch i podklad.
Spotřeba:	Cca. 80 ml/m ² . Pro přesnější určení spotřeby proveďte u velkých ploch zkušební nátěr.
Skladování:	V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít.
Čištění náradí:	Okamžitě po použití s vodou a mýdlem.
Příprava podkladu:	Podklad musí být pevný, suchý, nosný a jednotně barevný – nejlépe bílý. Staré odlupující nátěry musí být beze zbytku odstraněny. Intaktní nátěry musí být dokonale vybroušeny do matu. Špína, mastnota a brusný prach musí být dokonale odstraněny. Kovové povrchy musí být opatřeny vhodným antikorozním nátěrem ZERO. Vadné dřevěné části odstranit. Povrch dřeva musí být čistý a přebroušený. Nové jehličnaté dřevo ve vnějším prostředí impregnovat s ZERO Aqua Holzschutzgrund. U dřeva, kde je to nutné, izolovat s ZERO Aqua Isogrund proti prostupu látek obsažených ve dřevě. Stěny opatřit základním nátěrem s ZERO Haftgrund WP nebo ZERO Streichputz, nebo ZERO Inter matt Isolier- und Haftprimer, nebo ZERO Aqua Isogrund.
Skladba nátěru:	Na připravený podklad nanést 2x ZERO Aqua Seidenglanzlack Metallic. Na velkých hladkých plochách se doporučuje používat vhodné stříkací zařízení nebo využít nanášení tvorbou dekorativní techniky.
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC:	Kategorie: dWb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 100 g/l VOC.
Poznámka:	Konečná povrchová úprava nesmí být v kontaktu s částmi obsahujícími změkčovadla, jako jsou např. těsnění. Různé druhy dřevin, zejména tvrdá dřeva, mohou způsobit změnu barvy v důsledku působení obsažených látek uvnitř dřeva – pro vyvarování se použijte vhodné izolační nátěrové hmoty ZERO. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO.